

DMH 335 EPDM KTW

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit	Einheit	Einheit
Farbe				schwarz	schwarz
Härte ¹⁾	23°C/3 sek.	ISO 868	Shore A	81 ± 5	Shore A
Härte ¹⁾	23°C/15 sek.	ISO 868	Shore A	77 ± 5	Shore A
Spannung bei 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 5	psi
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 12	psi
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	150	%
Weiterreißwiderstand	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ 8	lbf/inch
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m ³	1170	g/cm ³
Rückprallelastizität	23°C	DIN 53 512	%	41	%
Abrieb	23°C	DIN 53 516	mm ³		mm ³
Druckverformungsrest	²⁾	ISO 815	%	≤ 15	%
Druckverformungsrest	³⁾	ISO 815	%		%
Druckverformungsrest	⁴⁾	ISO 815	%		%
Untere Anwendungstemperatur			°C	-40	°F
Obere Anwendungstemperatur			°C	130	°F
Obere Anwendungstemperatur bei Wasserdampf			°C	130	°F
Obere Anwendungstemperatur bei Heißluft, kurzfristig			°C	150	°F

¹⁾ Für Vollstäbe gilt ein Toleranzbereich von ⁺⁴/₋₆

²⁾ 24h 70°C 25% def.

³⁾ 24h 100°C 25% def.

⁴⁾ 24h 150°C 25% def.

Chemische Eigenschaften

Copolymer basierend auf Ethylen, Propylen und Dien Kautschuk

Beständig gegenüber (heißem) Wasser, Säuren, Basen, Laugen, Ketonen, Bremsflüssigkeiten basierend auf Polyglykol

Nicht beständig gegenüber aliphatischen, aromatischen und chlorinierten Kohlenwasserstoffen, Fetten, Treibstoffen

Lebensmittelzulassung: DVGW W-270 D1/D2, Elastomerleitlinie des UBA (KTW) D1 und D2

Maximal empfohlene Einsatztemperatur lt. Elastomerleitlinie des UBA: 60°C

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

revision: 04-2020