

## **DMH 640 PTFE CARBON**

## 25 % Kohle + 75 % PTFE rein

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit		Einheit	
Farbe				schwarz		schwarz
Dichte	23 °C	DIN 53479	kg/m³	2060	g/cm³	2,06
Härte	23 °C/3 sek.	ISO 868	Shore D	65 ±3	Shore D	65 ±3
Härte	23°C/15 sek.	ISO 868	Shore D	63 ±3	Shore D	63 ±3
Kugeldruckhärte	23 °C	DIN 53456 H 135/30	MPa	35 ±5	psi	5075 ±725
Reißfestigkeit	23 °C	ASTM D 4745-11a	MPa	≥ 12	psi	≥ 1740
Reißdehnung	23 °C	ASTM D 4745-11a	%	≥ 45	%	≥ 45
Druckfestigkeit	23 °C	DIN 53455	MPa		psi	
Wärmeleitfähigkeit		DIN 52612	<u>J * 10<sup>3</sup></u> m * h * K	≥ 3,5	<u>J*10³</u> m*h*K	≥ 3,5
Linearer Wärme- ausdehnungskoeffizient	25 °C - 200 °C		K <sup>-1</sup> * 10 <sup>-5</sup>	≥ 10,9	K <sup>-1</sup> * 10 <sup>-5</sup>	≥ 10,9
Gleitreibungskoeffizient *	23 °C		μ	≥ 0,17	μ	≥ 0,17
Min. Einsatztemperatur			°C	-200	٥F	-328
Max. Einsatztemperatur			°C	260	°F	500
E-Modul Zug		DIN 53457	MPa	<u> </u>	psi	

<sup>\*</sup> Gleitreibungskoeffizient: Gleitreibung im Trockenlauf gegen Stahl 16MnCr5 v=0,6m/s; p=0,05 MPa; t=5h

## Chemische Eigenschaften

Beständig gegen fast alle Chemikalien

Nicht beständig im Einsatz bei Halogeniden, reinem Fluor, CF3, geschmolzenen Alkalimetallen

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

revision: 04-2020