

DMH 612 PTFE D08

Glas + Pigmente + PTFE rein

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit	Einheit	Einheit	Einheit
Farbe				orange		orange
Dichte	23 °C	DIN 53479	kg/m ³	2230	g/cm ³	2,23
Härte	23 °C/3 sek.	ISO 868	Shore D	57 ±3	Shore D	62 ±3
Härte	23°C/15 sek.	ISO 868	Shore D	54 ±3	Shore D	54 ±3
Kugeldruckhärte	23 °C	DIN 53456 H 135/30	MPa	24 ±5	psi	3480 ±725
Reißfestigkeit	23 °C	ASTM D 4745-11a	MPa	≥ 20	psi	≥ 2901
Reißdehnung	23 °C	ASTM D 4745-11a	%	270	%	270
Druckfestigkeit	23 °C	DIN 53455	MPa	≥ 8	psi	≥ 1160
Wärmeleitfähigkeit		DIN 52612	$\frac{J * 10^3}{m * h * K}$	≥ 1,1	$\frac{J * 10^3}{m * h * K}$	≥ 1,1
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	25 °C - 200 °C		K ⁻¹ * 10 ⁻⁵	≥ 10	K ⁻¹ * 10 ⁻⁵	≥ 10
Gleitreibungskoeffizient *	23 °C		μ	≥ 0,13	μ	≥ 0,13
Min. Einsatztemperatur			°C	-200	°F	-328
Max. Einsatztemperatur			°C	260	°F	500
E-Modul Zug		DIN 53457	MPa		psi	

* Gleitreibungskoeffizient: Gleitreibung im Trockenlauf gegen Stahl 16MnCr5 v=0,6m/s; p=0,05 MPa; t=5h

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen fast alle Chemikalien

Nicht beständig im Einsatz bei Halogeniden, reinem Fluor, CF₃, geschmolzenen Alkalimetallen

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

revision: 04-2020